

**ГОСТ 10434-82**  
**СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ.**

1.1 В зависимости от области применения электрические контактные соединения (далее - контактные соединения) подразделяются на классы в соответствии с табл. 1.

Таблица 1.

Область применения контактного соединения.	Класс контактного соединения
1. Контактные соединения цепей, сечения проводников которых выбраны по допустимым длительным токовым нагрузкам ( силовые электрические цепи, линии электропередач и т. п.)	1
2. Контактные соединения цепей, сечения проводников которых выбраны по стойкости к сквозным токам , потере и отклонению напряжения, механической прочности, защите от перегрузок. Контактные соединения в цепях заземляющих и защитных проводников из стали.	2
3. Контактные соединения цепей с электротехническими устройствами, работа которых связана с выделением большого количества тепла (нагревательные элементы резисторы и т.п.)	3

Примечание: В стандартах и технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств должны указываться классы 2 и 3, класс 1 не указывается.

1.2 В зависимости от климатического исполнения и категории размещения электротехнических устройств по ГОСТ 15150-69 контактные соединения подразделяются на группы в соответствии с табл. 2.

1.3 По конструктивному исполнению контактные соединения подразделяются на неразборные и разборные.

1.4 В зависимости от материала соединяемых проводников и группы контактных соединений по п. 1.2 разборные контактные соединения подразделяются на:

не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления- см. пп.2.1.6 и 2.1.8

требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления- см. пп. 2.1.7 и 2.1.8

Таблица 2

Климатическое исполнение и категория размещения электрического устройства.	Группа контактного соединения
<p>1. Все климатические исполнения для категории размещения 4.1 при атмосфере типов 1,2</p> <p>Климатические исполнения У, УХЛ, ТС для категории размещения 4 при атмосфере типов 2 и 1.</p>	<b>А</b>
<p>2. Любые сочетания климатического исполнения и категории размещения, кроме указанных выше, при атмосфере типов 2 и 1.</p> <p>Любые сочетания климатического исполнения и категории размещения при атмосфере типов 3 и 4</p>	<b>Б</b>

## 2. Технические требования.

### 2.1 Требования к конструкции.

2.1.1 Контактные соединения должны выполняться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и технических условий на конкретные виды электрических устройств по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.1.2 Выводы электротехнических устройств должны соответствовать требованиям ГОСТ 24753-81.

2.1.3 Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25034-85, наборные зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19132-86.

2.1.4 Линейная арматура должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276-79.

2.1.5 Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опресовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

Примеры выполнения неразборных контактных соединений приведены в приложении 1.

2.1.6 Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72.

#### **(Измененная редакция, ИЗМ №2).**

2.1.7 Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств:

- 1) Крепежных изделий из цветных металлов с коэффициентом линейного расширения от  $18 \cdot 10^{-6}$  до  $21 \cdot 10^{-6}$   $1/^\circ \text{C}$ ;

- 2) Тарельчатых пружин по ГОСТ 3057-90 или техническим условиям на конкретные виды пружин;
- 3) Защитных металлических покрытий рабочих поверхностей, выбранных по ГОМТ 9.303-84 с учетом требований ГОСТ 9.005-72;  
Допускается применение других видов защитных покрытий, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;
- 4) Переходных деталей в виде медно-алюминиевых пластин по ГОСТ 19357-81, медно-алюминиевых наконечников по ГОСТ 9581-80 и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ТУ 34-13-11438-89;
- 5) Переходных деталей в виде пластин и наконечников из алюминиевого сплава с временным сопротивлением разрыву не менее 130 МПа (далее – твердый алюминиевый сплав);
- 6) Штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79 из твердого алюминиевого сплава;
- 7) Штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79, медно-алюминиевых;
- 8) Электропроводящих смазок или других электропроводящих материалов, если возможность их применения подтверждена результатами испытаний по ГОСТ 17441-84 и указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

При применении средств 2)-8) контактные соединения, как правило, должны выполняться при помощи стальных крепежных деталей, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72.

Примечание. Необходимость нанесения защитного металлического покрытия на рабочие поверхности медных проводников должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

**(Измененная редакция, ИЗМ №1,2,3).**

2.1.8 Разборные контактные соединения в зависимости от группы по п. 1.2 и материала соединяемых проводников и выводов электротехнических устройств должны выполняться в соответствии с требованиями стандарта, указанными:

для контактных соединений проводников с плоскими выводами, а также контактных соединений проводников между собой в табл. 3;

Таблица 3

Группа контактного соединения	Материал проводника	Номер пункта стандарта в зависимости от материала вывода или второго проводника			
		Медь и её сплавы	Твёрдый алюминиевый сплав	алюминий	сталь
А	Медь, алюмомедь	2.1.6		2.1.7	2.1.6
	Твёрдый алюминиевый сплав			1) или 2), или 3), или 4), или 5), или 8)	
	Алюминий	2.1.7 1) или 2), или 3), или 4), или 5), или 8)			

Б	Медь, алюмо-медь	2.1.6	2.1.7* 3) или 4), или 5) и 3)	2.1.7 4) или 5) и 3), или 1) и 3), или 2) и 3)	2.1.6
	Твёрдый алюминевый сплав	2.1.7 3) или 4), или 5) и 3)	2.1.6	2.1.7 1) или 2), или 3), или 4), или 5)	2.1.7 4) или 5) и 3)
	Алюминий	2.1.7 4) или 5) и 3), или 1) и 3), или 2) и 3)	2.1.7 1) или 2), или 3), или 4), или 5)		

\* Контактные соединения электротехнических устройств климатического исполнения У, УХЛ категорий размещения 1 и 2 допускается изготавливать по п. 2.1.6.

для контактных соединений проводников со штыревыми выводами – в табл. 4;

для контактных соединений проводников с гнездовыми выводами – в табл. 5.

Контактные соединения в соответствии с климатическим исполнением и категорией размещения электротехнических устройств, определяемыми по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, должны выдерживать воздействие климатических факторов внешней среды, указанных в ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-70, ГОСТ 15963-79, ГОСТ 17412-72 или в стандартах и технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

Таблица 4

Группа контактного соединения	Материал проводников	Номер пункта стандарта в зависимости от материала штыревого вывода		
		медь или латунь на номинальный ток		сталь на номинальный ток до 40 А
		до 630 А	выше 630 А	
А	Медь, алюмо-медь	2.1.6		
	Твёрдый алюминевый сплав	2.1.6		
	Алюминий	2.1.7 1)	2.1.7 3) или 4), или 5)	2.1.7 2) или 3), или 4), или 5)
Б	Медь, алюмо-медь	2.1.6		
	Твёрдый алюминевый сплав	2.1.7 4) или 5) и 3)	2.1.7* 4) или 5) и 3)	2.1.7 4) или 5) и 3)
	Алюминий	2.1.7 4) или 5) и 3)		

\* Контактные соединения электротехнических устройств климатического исполнения У, УХЛ категорий размещения 1 и 2 допускается изготавливать по п. 2.1.6.

Примечание. Во всех случаях для штыревых выводов на номинальный ток выше 40 А должны применяться упорные гайки из меди или латуни.

Таблица 5

Группа контактного соединения	Материал проводников	Номер пункта в зависимости от типа жилы	
		однопроволочная	многопроволочная
А	Медь	Непосредственное соединение	Непосредственное соединение* или 2.1.6***
	Алюмомедь		—
	Алюминий	Непосредственное соединение* или 2.1.7 б) или 7)**	Непосредственное соединение* или 2.1.7 б) или 7)**
Б	Медь	Непосредственное соединение* или 2.1.6***	2.1.6***
	Алюмомедь		—
	Алюминий	2.1.7 в) или б) и 3)	

\* Возможность непосредственного соединения должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретный вид электротехнического устройства.

\*\* Допускается соединение алюминиевых жил, сплавленных в монолит с добавкой легирующих присадок из твёрдого алюминиевого сплава.

\*\*\* Контактное соединение выполняется путем оконцевания медными штифтовыми наконечниками по ГОСТ 22002.5-76, ГОСТ 22002.12-76, ГОСТ 22002.13-76, ГОСТ 23598-79 или путём облуживания жил оловянно-свинцовыми припоями по ГОСТ 21931-76.

Допускается по согласованию с потребителем применять контактные соединения, отличающиеся от указанных в табл. 3 – 5.

Примеры выполнения разборных контактных соединений приведены в приложении 2.

(Изменённая редакция, Изм № 1,3).

2.1.9. контактные соединения пластин из твердого алюминиевого сплава и алюминиевой части медно-алюминиевых пластин с алюминиевыми проводниками (выводами) должны выполняться сваркой или пайкой, а соединение наконечников из твёрдого алюминиевого сплава и алюминиевой части медно-алюминиевых наконечников с алюминиевыми жилами проводов и кабелей должны выполняться сваркой или прессовкой.

2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

жил сечением до 16 мм<sup>2</sup> – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;

жил сечением 25 мм<sup>2</sup> и более – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9580-80 или путём формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.

2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

жил сечением до 10 мм<sup>2</sup> – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 2202.1-82, ГОСТ 22002.2-76 – ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 – ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;

жил сечением 16 мм<sup>2</sup> и более – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.

**(Изменённая редакция, Изм. № 1, 2).**

2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

2.1.13 В разборных контактных соединениях должны использоваться крепёжные детали классов прочности по ГОСТ 1759.4-87 и ГОСТ 1759.5-87, указанных в табл. 6. Винты в контактных соединениях рекомендуется применять с цилиндрической или шестигранной головкой.

Таблица 6.

Наименование детали и её материал	Класс или группа прочности, не ниже
Болты, винты, шпильки из углеродистых или легированных сталей	5.8
Гайки из углеродистых или легированных сталей	5
Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов	32

2.1.14. Требования к подготовке рабочих поверхностей контактных деталей приведены в приложении 3.

**2.2. Требования к электрическим параметрам.**

2.2.1. отношение начального электрического сопротивления контактных соединений (кроме контактных соединений со штыревыми выводами) к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать:

для класса 1 – 1, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;

для класса 2 – 2;

для класса 3 – 6.

В контактных соединениях проводников с различными электрическим сопротивлением сравнение производится с контакт-деталью с большим электрическим сопротивлением.

2.2.2. Начальное электрическое сопротивление контактных соединений класса 1 проводников со штыревыми выводами не должно превышать значений, указанных в табл. 7.

Таблица 7.

Диаметр штыря, мм.	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	33	36	42	48	56
Начальное электрическое сопротивление контактных соединений с медными и латунными выводами по ГОСТ 21242-75, мкОм.	80	50	30	26	16	14	12	10	8	8	6	6	5	5	5	4

Требования к контактным соединениям классов 2 и 3, при необходимости, указываются в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

2.2.3. электрическое сопротивление контактных соединений (кроме сварных и паяных), прошедших испытание на соответствие требованиям стандартов и другой технической документации по методике, указанной в ГОСТ 17441-84, не должно превышать начальное значение более чем в 1,5 раза. Электрическое сопротивление сварных и паяных контактных соединений должно оставаться неизменным. Необходимость обязательного применения моментных индикаторных ключей должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.2.4. При протекании номинального (длительно допустимого) тока наибольшая допустимая температура контактных соединений классов 1 и 2 не должна превышать значений, указанных в табл. 8. Токовые нагрузки проводников при этом принимаются по «Правилам устройства электроустановок», утвержденным Госэнергонадзором 12.04.69, по стандартам или техническим условиям на конкретные виды электротехнических устройств.

Таблица 8.

Характеристика соединяемых проводников	Наибольшая допустимая температура нагрева, °С, в установках	
	до 1000 В	св. 1000 В
1. Проводники из меди, алюминомеди, алюминия и его сплавов без защитных покрытий рабочих поверхностей	95	По ГОСТ 8024-90



2. Проводники из меди, алюмомеди, алюминия и его сплавов с защитными покрытиями рабочих поверхностей благородными металлами	110*	
3. Проводники из меди и её сплавов без изоляции или с изоляцией классов В, F и H по ГОСТ 8865-87 с защитным покрытием рабочих поверхностей серебром	135	

\* Допускается для проводников из меди без изоляции или с изоляцией классов В, F и H по ГОСТ 8865-87 повышать температуру до 135 °С, если возможность этого подтверждена результатами испытаний по ГОСТ 17441-84 и указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

Температура контактных соединений класса 3 устанавливается в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств в зависимости от применяемых материалов, покрытий, класса изоляции присоединяемых проводников и условий эксплуатации.

**(Изменённая редакция, Изм. № 1, 2, 3).**

**2.2.5. (Исключён, Изм. № 1).**

2.2.6. После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С – у соединений медных проводников и 400 °С – у соединений стальных проводников.

2.2.7. Значение допустимого сквозного тока контактных соединений должно быть не менее допустимых сквозных токов конкретных видов электротехнических устройств, указанных в стандартах или технических условиях на эти устройства.

При отсутствии этих данных значение плотности односекундного тока должна соответствовать 165 А/мм<sup>2</sup> – для медных проводников, 105 А/мм<sup>2</sup> – для алюминиевых и алюмомедных, 90 А/мм<sup>2</sup> – для проводников из алюминиевого сплава и 20 А/мм<sup>2</sup> – для стальных проводников.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**2.3. Требования по устойчивости к механическим факторам.**

2.3.1. контактные соединения должны выдерживать воздействия механических факторов внешней среды по группе условий эксплуатации согласно ГОСТ 17516-72, которая должна указываться в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

При отсутствии таких указаний контактные соединения, подверженные вибрации в течении 1 ч. с постоянной частотой от 40 до 50 Гц и амплитудой 1 мм.

2.3.2. Контактные соединения должны выдерживать воздействие статических осевых нагрузок на растяжение, вызывающие напряжения, не менее:

90% временного сопротивления разрыву целого проводника – для контактных соединений проводов линии электропередачи, работающих на растяжение;

30% временного сопротивления разрыву целого проводника – для неразборных контактных соединений, не работающих на растяжение, а также для соединений проводников с гнездовыми выводами, соединений не оконцованных проводов и кабелей с плоскими выводами, укомплектованными фасонными шайбами.

2.3.3. Затяжку болтов рекомендуется производить моментными индикаторными ключами, например ДК – 25, винтов – тарированными отвертками. Крутящие моменты указаны в приложении 4.

Для проводников сечением до 1,5 мм<sup>2</sup> не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.

**2.3.1 – 2.3.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.3.4. Разборные контактные соединения проводников с выводами, одно-болтовые контактные соединения, которые могут подвергаться воздействию сквозных токов короткого замыкания, а также разборные контактные соединения, подверженные вибрации или находящиеся во взрывоопасных помещениях, должны быть предохранены от само отвинчивания контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

**2.4. Т р е б о в а н и я к н а д ё ж н о с т и .**

2.4.1. Для оценки надежности контактных соединений устанавливается гамма процентный ресурс, если иное не установлено в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.

Нижнее значение гамма процентного ресурса должно обеспечивать работу электротехнических устройств в соответствии с требованиями к надежности, установленными в стандартах или технических условиях на эти электротехнические устройства.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**2.5. Т р е б о в а н и я к б е з о п а с н о с т и .**


2.5.1. Контактные соединения в части требований безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 и обеспечивать условия эксплуатации, установленные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.5.2. Контактные соединения в части требований пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91, что обеспечивается выполнением требований ГОСТ 10434-82.

**(Введен дополнительно, Изм. № 3).**


Приложение 1  
*Справочное*

**Разборные контактные соединения проводников с плоскими выводами без средств стабилизации электрического соединения.**



а-с контргайкой, б-с пружинной шайбой, в-однопроволочная ( многопроволочная) жила провода (кабеля) сеч. До 10 кв. мм. Без изгибания в кольцо.


1-плоский вывод (шина); 2-шина (кабельный наконечник); 3,4,5- шайба, болт и гайка стальные; 6- пружинная шайба; 7- винт; 8- фасонная шайба ( шайба-звездочка); 9-провод (кабель); 10-фасонная шайба ( арочная шайба);



а)-крепежом из цветного металла с контрогайкой. б-крепежом из цветного металла с пружинной шайбой. в-стальным крепежом с тарельчатой пружинной. г – стальным крепежом с защитными металлическими покрытиями рабочих поверхностей с контрогайкой (пружинной шайбой) д- стальным крепежом через стальную медно-алюминиевую пластинус контрогайкой(пружинной шайбой). е- стальным крепежом через переходную пластину из твердого алюминиевого сплава с контрогайкой.

1-плоский вывод(шина) 2- шина(кабельный наконечник) 3-5- шайба,болт,гайка из цветного металла. 6- пружинная шайба. 7- стальная гайка. 8- стальной болт. 9- тарельчатая пружина. 10- стальная шайба(увеличительная) 11-стальная шайба 12- плоский вывод(шина) 13- шина(кабельный наконечник ) с защитным металлическим покрытием рабочей поверхности. 14-медно-алюминиевая пластина 15- пластина из твердого алюминиевого сплава.


**Разборные контактные соединения проводников со штырьевыми выводами без средств и со средствами стабилизации электрического сопротивления.**



а-проводник из меди , твердого алюминиевого сплава или алюминия с защитным металлическим покрытием рабочей поверхности;б,в,г- алюминиевый проводник д-алюминиевый проводник через переходную медно-алюминиевую пластину. е- одно-многопроволочная жила провода кабеля сечением 10 мм<sup>2</sup> с изгибанием в кольцо.

1-штырьевой вывод из меди или латуни 2-гайка из меди или латуни 3- шина(кабельный наконечник) 4-стальная гайка 5-штырьевой медный вывод 6-стальная шайба 7-алюминиевая шина(кабельный наконечник) 8- штырьевой латунный вывод 9- штырьевой стальной вывод 10- тарельчатая пружина 11-медно-алюминиевая пластина 12-провод)кабель) 13-пружинная шайба 14-фасонная шайба(звездочка).

## Разборные контактные соединения проводников с гнездовыми выводами.



а,б однопроволочная или многопроволочная сплавленная в монолит жила в-  
многопроволочная жила, оконцованная кабельным наконечником.  
1-наборный зажим 2-провод или кабель 3-гнездовой вывод 4-кабельный наконечник  
штифтовой.



1 Контакт детали имеющие два и более отверстий под болты в поперечном сечении , рекомендуется выполнять с продольными разрезами , как показано на рисунке.

2 Рабочие поверхности контакт деталей разборных контактных соединений и неразборных контактных соединений с линейной арматурой непосредственно перед сборкой должны быть подготовлены:

медные без покрытия и алюминиевые-защищены.

При зачистке алюмомедных провода не должна быть повреждена медная оболочка.

Алюминиевые и из алюминиевых сплавов – зачищены и смазаны нейтральной смазкой( вазелин КВЗ, ЦИАТИМ-221 или другими смазками аналогичными свойствами)

Рекомендуемое время между зачисткой и смазкой - -1 час.

Рабочие поверхности имеющие защитное металлическое покрытие-промыты органическим растворителем.

3 Рабочие поверхности медных контакт деталей . соединяемых способом опрессовки ,должны быть зачищены, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

Рабочие поверхности алюминиевых контакт деталей должны быть зачищены и смазаны кварцевазелиновой пастой или другими смазками с , пастами и компаундами с аналогичными свойствами.

4 Поверхность контакт деталей, соединяемых сваркой или пайкой, должны быть предварительно зачищены , обезжирены или протравлены.

5 Расположение и размер отверстий под болты в контакт деталях разборных контактных соединений рекомендуется принимать в соответствии с ГОСТ 21242-75.

По согласованию с потребителем допускается выполнение овальных отверстий.